


FZ636AT

Zincata
Anima polipropilene
Crociata destra
Resistenza 1770 N/mm²

Galvanized
Polypropylene core
Right Regular Lay
Tensile rope grade 1770 N/mm²

CRITERI DI SCARTO ISO 4309 / DISCARD CRITERIA ISO 4309					
Diametro fune Rope diameter mm	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
		L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
		Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
10÷60	216	9	18	18	36



6x36WS+FC
216 filii/wires

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Diametro fili esterni Outer wires diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
				KN	kg
FZ636T10	10	0,56	0,37	59,00	6016
FZ636T11	11	0,62	0,44	71,00	7240
FZ636T12	12	0,67	0,53	84,50	8617
FZ636T13	13	0,73	0,62	99,00	10095
FZ636T14	14	0,79	0,72	115,70	11798
FZ636T16	16	0,90	0,94	151,80	15479
FZ636T18	18	1,01	1,19	193,20	19701
FZ636T20	20	1,12	1,48	238,50	24320
FZ636T22	22	1,24	1,79	289,00	29470
FZ636T24	24	1,35	2,13	344,00	35078
FZ636T26	26	1,46	2,50	403,30	41125
FZ636T28	28	1,57	2,90	469,20	47845
FZ636T30	30	1,69	3,33	538,50	54912
FZ636T32	32	1,80	3,78	612,50	62458
FZ636T34	34	1,91	4,27	691,50	70513
FZ636T36	36	2,02	4,79	776,80	79212
FZ636T38	38	2,13	5,34	865,50	88256
FZ636T40	40	2,25	5,92	959,00	97791
FZ636T42	42	2,36	6,52	1047,00	106764
FZ636T44	44	2,47	7,16	1149,70	117237
FZ636T46	46	2,58	7,82	1256,00	128076
FZ636T48	48	2,70	8,52	1368,00	139497
FZ636T50	50	2,81	9,25	1484,00	151326
FZ636T52	52	2,92	10,00	1605,00	163664
FZ636T54	54	3,03	10,78	1732,00	176615
FZ636T56	56	3,15	11,60	1864,00	190075
FZ636T58	58	3,26	12,44	1998,00	203739
FZ636T60	60	3,37	13,32	2135,00	217709

