


FZNR19P

Zincata
Parallela destra
Resistenza 1960 N/mm²

Galvanized
Right Lang Lay
Tensile rope grade 1960 N/mm²

CRITERI DI SCARTO ISO 4309 / DISCARD CRITERIA ISO 4309

Diametro fune Rope diameter mm	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
		L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
		Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
3÷18	84	2	4	4	8



19x7
133 fili/wires

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Diametro fili esterni Outer wires diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
				kN	kg
FZNR19P03	3	0,20	0,04	6,30	642
FZNR19P04	4	0,26	0,06	11,50	1173
FZNR19P04,5	4,5	0,29	0,08	15,20	1550
FZNR19P05	5	0,31	0,10	18,90	1927
FZNR19P06	6	0,38	0,14	26,00	2651
FZNR19P06,7	6,7	0,43	0,18	29,30	2988
FZNR19P07	7	0,44	0,19	33,80	3447
FZNR19P08	8	0,50	0,25	47,50	4844
FZNR19P09	9	0,56	0,32	58,60	5976
FZNR19P10	10	0,63	0,40	72,00	7342
FZNR19P11	11	0,69	0,48	85,50	8719
FZNR19P12	12	0,75	0,57	104,00	10605
FZNR19P12,5	12,5	0,78	0,63	109,00	11115
FZNR19P13	13	0,81	0,68	116,00	11829
FZNR19P14	14	0,88	0,78	143,00	14582
FZNR19P16	16	1,01	1,03	182,00	18559
FZNR19P18	18	1,15	1,30	227,00	23148

