


## FZNR19PK

Zincata  
Trefoli compattati  
Parallela destra  
Resistenza 2160 N/mm<sup>2</sup>

Galvanized  
Compacted strands  
Right Lang Lay  
Tensile rope grade 2160 N/mm<sup>2</sup>

**CRITERI DI SCARTO ISO 4309 / DISCARD CRITERIA ISO 4309**

Diametro fune Rope diameter mm	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
		L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
		Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
6÷18	84	2	4	4	8



19xK7  
133 fili/wires

Codice Code	Diametro fune Rope diameter mm	Diametro fili esterni Outer wires diameter mm	Peso per metro Weight for meter kg	Carico rottura minimo MBL	
				kN	kg
FZNR19PK06	6	0,42	0,16	33,40	3406
FZNR19PK07	7	0,49	0,22	45,46	4636
FZNR19PK08	8	0,56	0,29	59,37	6054
FZNR19PK09	9	0,63	0,37	75,22	7670
FZNR19PK10	10	0,70	0,46	92,81	9464
FZNR19PK10,5	10,5	0,73	0,50	101,54	10354
FZNR19PK11	11	0,77	0,55	112,30	11451
FZNR19PK12	12	0,84	0,66	133,54	13617
FZNR19PK13	13	0,91	0,77	156,73	15982
FZNR19PK14	14	0,98	0,90	181,58	18516
FZNR19PK15	15	1,05	1,03	208,39	21250
FZNR19PK16	16	1,12	1,17	237,31	24199
FZNR19PK18	18	1,27	1,51	303,92	30991

